

مشخصات

نتیجه		توضیحات	موارد
رنگی	سفید شیری	رنگ	۱
میلی پاسگال در ثانیه	۲۰۰۰-۳۰۰۰	ویسکوزیته (گرانروی)	۲
سانتیگراد	۶۰-۶۵	دمای فعال سازی	۳
سانتیگراد	۷۰-۸۰	مقاومت در برابر گرما	۴
۷ میلیمتر	۱.۵-۲.۵	نازل پاشش	۵
گرم در متر مربع	۴۰-۱۰۰	پوشش دهی	۶
کیلوگرم بر سانتیمتر مربع	۵-۸.۲	فشار پاشش	۷
برای روکش‌های ضخامت ۰.۱۶ تا ۰.۲ میلی متر ۱۱۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد و زمان پرس و کیوم ۲.۵ تا ۳ دقیقه پیشنهاد میشود. برای ضخامت‌های بیشتر از ۰.۲۵ میلیمتر دمای ۱۵۰ تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد و زمان پرس و کیوم ۲ تا ۲.۲ دقیقه پیشنهاد میشود.		زمان پرس	۸